


CORANTES NATURAIS




CATÁLOGO DECORES

FRATELLI
RICCI
BRASIL



AP 63

1%



AP 64


3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 1


Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 2/3
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 5




AP 65

5%



APP 66

1%



APP 67


3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 1

Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 3/4
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 4/5



APP 68

5%



BG 43

1%



BG 44

3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 3/4

Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 4/5
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 4/5



BG 45

5%



BGP 46

1%



BGP 47

3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 2


Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 4
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 4/5




BGP 48

5%



BL 73

1%



BL 74


3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 4/5


Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 4/5
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 4/5




BL 75

5%



AB 53

1%



AB 54


3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 3


Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 4/5
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 5




AB 55

5%



ABP 56

1%



ABP 57


3%

Solidez à Luz (Xenônio)

NBR ISO 105-B02:2019
Alteração: 1/2

Solidez à Lavagem

NBR ISO 105-C06:2010
Alteração: 3/4
Migração CO: 4/5
Migração Lã: 5



ABP 58

5%

Ambra · Ape · Beige · Blu · Giallo · Malva · Rosso · Verde · Viola

<p>GL 23</p> <p>1%</p>	<p>GL 24</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 1</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 1/2 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 4/5</p>	<p>GL 25</p> <p>5%</p>
<p>VL 83</p> <p>1%</p>	<p>VL 84</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 1</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 1 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 5</p>	<p>VL 85</p> <p>5%</p>
<p>VLP 86</p> <p>1%</p>	<p>VLP 87</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 1</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 1/2 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 5</p>	<p>VLP 88</p> <p>5%</p>
<p>MV 13</p> <p>1%</p>	<p>MV 14</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 4</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 4/5 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 4/5</p>	<p>MV 15</p> <p>5%</p>
<p>MVP 16</p> <p>1%</p>	<p>MVP 17</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 1/2</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 2 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 4/5</p>	<p>MVP 18</p> <p>5%</p>
<p>RS 93</p> <p>1%</p>	<p>RS 94</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 4</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 4 Migração CO: 3.5 Migração Lã: 4.5</p>	<p>RS 95</p> <p>5%</p>
<p>RSP 96</p> <p>1%</p>	<p>RSP 97</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 3</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 3/4 Migração CO: 3.5 Migração Lã: 4.5</p>	<p>RSP 98</p> <p>5%</p>
<p>VD 33</p> <p>1%</p>	<p>VD 34</p> <p>3%</p>	<p>Solidez à Luz (Xenônio)</p> <p>NBR ISO 105-B02:2019 Alteração: 1</p> <p>Solidez à Lavagem</p> <p>NBR ISO 105-C06:2010 Alteração: 1/2 Migração CO: 4/5 Migração Lã: 4/5</p>	<p>VD 35</p> <p>5%</p>



Fratelli Ricci Química Brasil Ltda

Av. José Fortunato Santon, 516 - Distrito Industrial Abdo Najar

CEP: 13.474-750 - Americana-SP - BRASIL

Tel. / Fax 0055 19 3476.1294

E-mail: info@fratelliricci.com.br

